

Blattwerk II är ett vackert, mjukt nappaläder med smakfull finish och härlig känsla. Lädet är vegetabiliskt garvat genom en miljövänlig process med olivbladsextrakt. Garvningsprocessen blev belönad med 2013 års "German Sustainability Prize" och "Blauer Engel" Ecolabel. Blattwerk II är helt enkelt ett utmärkt, hållbart val till dina möbler.

**Användningsområden:** Möbler, beklädnad & lädervaror

**Tjocklek:** 1.4 – 1.6 mm

**Produkttyp:** Olivgarvat läder

**Råmaterial:** Centraleuropeisk Premiumtjurhud

**Garvning:** Vegetabiliskt garvat genom en miljövänlig garvningsprocess med olivbladsextrakt.

**Skötselprodukter:** Aniline Protector, Waterproofing Spray

**Storlek:** ca 5 m<sup>2</sup> per hud

**Minsta orderkvantitet:** 0.5 hud, ca 2.5 m<sup>2</sup>

**Tillgängliga färger:** 8 färger

## TEKNISKA EGENSKAPER

TESTMETOD / KRAV	NOMINELLT VÄRDE
<b>Färghärdighet mot gnidning</b> DIN EN ISO 11640 (grey scale level 1-5)	
50 varv, torr	≥ 3
20 varv, blöt	≥ 3
20 varv, perspiration pH 8	≥ 3
<b>Färghärdighet mot ljus</b> DIN EN ISO 105-B02 (WBS-level)	≥ 3
<b>Rivstyrka (N/mm)</b> DIN EN ISO 3377-1	≥ 20N
<b>Flamskydd</b> DIN EN 1021 part 1+2	Godkänd

Kvalitetstest certifierat i enlighet med DGM guidelines 2016.  
Testat enligt kvalitetsstandard DIN 10204-2.2

Observera att det här testcertifikatet inte befriar kunden från skyldigheten att inspektera varan. Den tekniska information som ges, antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande kunskap och ges i god tro men utan garantier, och detta gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad. Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för processen och användningen i fråga. I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet, enligt våra allmänna villkor för försäljning och distribution.

---

## SKÖTSEL & RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

### Rengöring

Blattwerk II är ett högkvalitativt olivgarvat anilinläder. Anilinläder är mjukt, varmt och har öppna porer. På grund av de öppna porerna är anilinläder något känsligt. För vardaglig rengöring räcker det att damma av lädret med en dammvippa eller en torr dammtrasa.

Fläckar kan rengöras med en fuktig frottétrasa, var noga med att trasan inte är för blöt för att undvika vattenfläckar. Torka den mörknade, fuktiga ytan med en hårtork för att undvika vattenmärken. Testa alltid på en gömd yta först och var speciellt försiktiga med ljusare läder.

Vid svårare fläckar rekommenderar vi att ta kontakt med en specialist innan eventuella åtgärder. Skador uppstår lätt vid olämpliga rengöringsförsök.

### Underhåll och skötsel

För regelbundet underhåll av anilinläder rekommenderar vi **Aniline Protector**. Behandlingen förser lädret med nödvändig fukt och förebygger att det bleks.

Vid risk för fläckar orsakade av vätskor rekommenderar vi **Water Repellent Spray**.

Beroende på belastning, värme och ljusexponering bör lädret underhållas var tredje till var tolfte månad.