

När det kommer till Neck Puro tar vi bort all finish, präglingar och onödiga dekorationer av alla slag. Neck Puro är anspråkslöst, men inte simpelt. Det är fylligt, ombonat, varmt och, trots vad tjockleken kan antyda, otroligt mjukt. Möbelläddret har en särskilt slående och grovt mönstrad struktur.

Användningsområden: Möbler och lädervaror

Tjocklek: +3 mm

Produkttyp: Anilinläder

Råmaterial: Centraleuropeiska premiumtjurhudar

Garvning: Miljövänlig mineralgarvning

Skötselprodukter: Aniline Protector

Storlek: ca 5 m² per hud

Minsta orderkvantitet: 1 hud

Tillgängliga färger: 6 färger

Specialfärger: MOQ 200 m² per färg

TEKNISKA EGENSKAPER

TESTMETOD / KRAV	NOMINELLT VÄRDE
Färghärdighet mot gnidning DIN EN ISO 11640 (grey scale level 1-5)	
50 varv, torr	≥ 3
20 varv, blöt	≥ 3
20 varv, perspiration pH 8	≥ 3
Färghärdighet mot ljus DIN EN ISO 105-B02 (WBS-level)	≥ 3
Rivstyrka (N/mm) DIN EN ISO 3377-1	≥ 20N
Flamskydd DIN EN 1021 part 1+2	Godkänd

Kvalitetstest certifierat i enlighet med DGM guidelines 2016

Observera att det här testcertifikatet inte befriar kunden från skyldigheten att inspektera varan. Den tekniska information som ges, antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande kunskap och ges i god tro men utan garantier, och detta gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad. Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för processen och användningen i fråga. I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet, enligt våra allmänna villkor för försäljning och distribution.

SKÖTSEL & RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Rengöring

Neck Puro är ett fullanilinläder. För vardaglig rengöring räcker det att damma av lädret med en dammvippa eller en torr dammtrasa.

Nya fläckar bör omedelbart avlägsnas genom att försiktigt pressa med en torr, mjuk trasa eller pappershandduk. Gnugga inte eftersom det kan orsaka permanenta ändringar på ytan. Återstående fläckar kan rengöras med en fuktig frottétrasa, var noga med att trasan inte är för blöt. Torka den mörknade, fuktiga ytan med en hårtork med kallluft för att undvika vattenmärken.

Vid svårare fläckar rekommenderar vi att ta kontakt med en specialist innan eventuella åtgärder. Skador uppstår lätt vid olämpliga rengöringsförsök.

Underhåll och skötsel

För underhåll rekommenderar vi **Aniline Protector**. Behandlingen förser lädret med nödvändig fukt och förebygger att det bleks.

Beroende på belastning, värme och ljusintensitet bör lädret underhållas var tredje till var tolfte månad.