

SLING AUGUSTINE

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Sammansättning	11 % SAD 25 % Polyester 64% PVC			
Bindning				ISO 7211-1
Slutbehandling				
Vikt	505		g/m ²	ISO 3801
Bredder	137		cm	EN 1773
Klippta längder	40		ml	

TYGETS TÅLIGHET

Oljeavvisande behandling	5		class /8	ISO 14419
Sömstyrka	500	542	daN	ISO 13935-2
Brottstyrk	205	255	daN	ISO 13934-1
Brottöjning	29	30	%	ISO 13934-1

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgers UV-beständighet - indoor	8		class /8	ISO 105 B02
Färgers väderbeständighet	4-5		class /5	ISO 105 B04
Färgers torrrottering	5		class /5	ISO 105X12
Färgers våtrottering	5		class /5	ISO 105X12
Färgers au lavage (40 °C°)	5		class /5	ISO 105 C06

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5		år	
Rekommenderad användning	Dyna, Säten			

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%



OC Oscarson AB
 Malmsjögatan 14, 415 05 / Göteborg - Sverige
 Tel. +46 (0)31 259 100 - info@ocoscarson.com - www.ocoscarson.com