



Produktspecifikation

Supertex Latex art.nr. 7517-4427

Updaterad: 2018-05-29

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Vattenbaserat dispersionskontaktlim med lång öppentid, särskilt lämpligt för skoindustrin. Det passar för att limma foder, fyllning, skum och tyg på naturligt eller syntetiskt läder, trä, kartong etc.

ANVÄNDNING:

Limning av läder, kartong, papper, kork, tyg, TST, syntetmaterial (test), latexskum, EVA, PU-skum etc.

TEKNISK DATA

Sammansättning:	Naturlig latexdispersion
Förpackning:	Tappat på flaska, 1 liter
Utseende:	Vit vätska med låg viskositet
Färg:	Dispersion: Vit , Film: Transparent

Egenskaper	Värde	Enhet	Standard
Brookfield-viskositet: (23°C, R2-100 r/min)	80-150	MPa	UNE-EN 12092
PH (23°C):	10-12		I.M.
Densitet (23°C):	1,09 ± 0,02	g/cm ³	UNE-EN 542
Torktid (23°C och 50 % relativ fuktighet):	20-30	min	I.M.
Öppentid (23°C och 50 % relativ fuktighet):	1-3	tim	I.M.
Temperaturlåghet:	< 50	°C	I.M.

Observera:

Den tekniska information som ges, antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande kunskap och ges i god tro men utan garantier, och detta gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad. Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för processen och användningen i fråga. I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet, enligt våra allmänna villkor för försäljning och distribution.

ANVISNINGAR:

- 1)** De ytor som ska fogas samman måste vara fria från damm, olja, fett etc.
- 2)** Applicera tillräckligt med lim på båda delarna för att limma ihop dem, ytan måste förberedas i förväg på lämpliga sätt för varje typ av material (t.ex. slipning med sandpapper).
- 3)** Låt limmet torka i rumstemperatur eller med värmare (torktid sammanfaller med filmens färgändring, från mjölkvit till transparent, och den kan variera beroende på substratens absorption och temperatur).
- 4)** Foga samman båda delarna och använd tillräckligt tryck inom limmets öppna tid.

SÄKERHET OCH HYGIEN

Inga speciella åtgärder krävs för användning. Begär säkerhetsdatablad för mer information.

FÖRVARING:

Förvaras upp till 6 månader från tillverkningsdatumet. Håll produkten borta från direkt solljus och skyddad från frost (mellan +10 och +35 °C).

RENGÖRING:

Våt: Med vatten
Torr: Med Disolver T.