

Rhino är ett elegant, fylligt läder med en distinkt tumlad struktur som försiktigt toppolerats. Beroende på vinkeln upplevs ibland Rhino som mer eller mindre strukturerad, nästan som att lädret inte vill definieras. Rhinos rynkor och strukturvariationer är avsiktliga och ger en speciell charm till möbler och inredning.

Användningsområden: Möbler, lädervaror

Tjocklek: 2.0 – 2.2 mm

Produkttyp: Anilinläder

Råmaterial: Centraleuropeisk tjurhud

Garvning: Miljövänlig mineralgarvning

Skötselprodukter: Aniline Protector

Storlek: ca 5 m² per hud

Minsta orderkvantitet: 0.5 hud, ca 2.5 m²

Tillgängliga färger: 15 färger

Specialfärger: MOQ 300 m² per färg

TEKNISKA EGENSKAPER

TESTMETOD / KRAV	NOMINELLT VÄRDE
Färghärdighet mot gnidning DIN EN ISO 11640 (grey scale level 1-5)	
50 varv, torr	≥ 3
20 varv, blöt	≥ 3
20 varv, perspiration pH 8	≥ 3
Färghärdighet mot ljus DIN EN ISO 105-B02 (WBS-level)	≥ 3
Rivstyrka (N/mm) DIN EN ISO 3377-1	≥ 20N
Böjmotstånd torr DIN EN ISO 5402 (20.000 knäckningar)	Inga sprickor
Flamskydd DIN EN 1021 part 1+2	Godkänd

Kvalitetstest certifierat i enlighet med DGM guidelines 2016

Observera att det här testcertifikatet inte befriar kunden från skyldigheten att inspektera varan. Den tekniska information som ges, antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande kunskap och ges i god tro men utan garantier, och detta gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad. Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för processen och användningen i fråga. I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet, enligt våra allmänna villkor för försäljning och distribution.

SKÖTSEL & RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Rengöring

Rhino är ett elegant anilinläder. För vardaglig rengöring räcker det att damma av lädret med en dammvippa eller en torr dammtrasa.

Nya fläckar bör omedelbart avlägsnas genom att försiktigt pressa med en torr, mjuk trasa eller pappershandduk. Gnugga inte eftersom det kan orsaka permanenta ändringar på ytan. Återstående fläckar kan rengöras med en fuktig frottétrasa, var noga med att trasan inte är för blöt. Torka den mörknade, fuktiga ytan med en hårtork med kallluft för att undvika vattenmärken. Slipa sedan kvarvarande, mörka ytor med vår **slipsvamp för läder**. Den här metoden kan också användas när feta ytor till följd av hud- eller hårkontakt har mörknat. Testa alltid på en gömd yta först.

Vid svårare fläckar rekommenderar vi att ta kontakt med en specialist innan eventuella åtgärder. Skador uppstår lätt vid olämpliga rengöringsförsök.

Underhåll och skötsel

För underhåll rekommenderar vi **Aniline Protector**. Behandlingen förser lädret med nödvändig fukt och förebygger att det bleks.

Om det finns risk för att fläckar från vätskor uppstår rekommenderar vi **Water Repellent Spray**.

Beroende på belastning, värme och ljusexponering bör lädret underhållas var tredje till var tolfte månad.