

Schrumpfleder är resultatet av traditionella garvningstekniker i kombination med banbrytande efterbehandlingstekniker. De finaste centraleuropeiska tjurhudarna väljs ut och krymps i tunnor med hjälp av en gammal teknik. Under den komplicerade processen tappar lädret upp till 30% av sin yta, men uppnår ett unikt ådringsmönster med en vacker struktur. Alla Schrumpfleder genomfärgas med cognaccfärg innan narvsidan slutligen får en pigmentbehandling.

**Användningsområden:** Möbler & lädervaror

**Tjocklek:** 2.8 – 3.0 mm (på förfrågan ner till 1.0 mm)

**Produkttyp:** Anilinläder

**Råmaterial:** Centraleuropeisk tjurhud

**Garvning:** Miljövänlig mineralgarvning

**Skötselprodukter:** Aniline Cream, Aniline Protector

**Storlek:** ca 3.4 – 4.2 m<sup>2</sup> per hud

**Minsta orderkvantitet:** 1 hud, ca 4 m<sup>2</sup>

**Tillgängliga färger:** 9 färger

## TEKNISKA EGENSKAPER

TESTMETOD / KRAV	NOMINELLT VÄRDE
<b>Färghärdighet mot gnidning</b> DIN EN ISO 11640 (grey scale level 1-5)	
100 varv, torr	≥ 3
20 varv, blöt	≥ 3
20 varv, perspiration pH 8	≥ 3
<b>Färghärdighet mot ljus</b> DIN EN ISO 105-B02 (WBS-level)	≥ 3
<b>Rivstyrka (N/mm)</b> DIN EN ISO 3377-1	≥ 20N
<b>Flamskydd</b> DIN EN 1021 part 1+2	Godkänd

Kvalitetstest certifierat i enlighet med DGM guidelines 2016

Observera att det här testcertifikatet inte befriar kunden från skyldigheten att inspektera varan. Den tekniska information som ges, antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande kunskap och ges i god tro men utan garantier, och detta gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad. Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för processen och användningen i fråga. I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet, enligt våra allmänna villkor för försäljning och distribution.

## SKÖTSEL & RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

### Rengöring

Schrumpfleder är ett högkvalitativt, rejält anilinläder. Anilinläder är varmt och mjukt med öppna porer. De öppna porerna gör lädret härligt varmt men också lite känsligare för fläckar. För vardaglig rengöring räcker det att damma av lädret med en dammvippa eller en torr dammtrasa.

Nya fläckar bör omedelbart avlägsnas med en mjuk trasa eller pappershandduk. Ju snabbare du är på att torka bort eventuella fläckar, desto mindre är risken för permanenta fläckar.

Synlig smuts och fläckar avlägsnas med en fuktig, mjuk trasa och **Mild Leather Cleaner**. Var noga med att trasan inte är för blöt då vattenmärken kan uppstå. Torka den mörknade, fuktiga ytan med en hårtork med kalluft för att undvika vattenmärken. Testa alltid på en dold yta först och var särskilt försiktig med ljusare läder.

Vid svårare fläckar rekommenderar vi att ta kontakt med en specialist innan eventuella åtgärder. Skador uppstår lätt vid olämpliga rengöringsförsök.

### Underhåll och skötsel

För regelbundet underhåll av anilinläder rekommenderar vi **Aniline Cream**. Krämen förebygger fläckar och smuts och håller lädret mjukt och lent.

Äldre läder och läder som regelbundet exponeras för sol eller är placerat nära en eldstad/kamin bör även behandlas med **Aniline Protector**. Behandlingen förser lädret med nödvändig fukt och förebygger att det bleks.

Beroende på belastning, värme och ljusexponering bör lädret underhållas var tredje till var tolfte månad.